

Tehničke informacije

AQUALUX SHABBY CHIC

Dekoratívni premaz za drvo na bazi vode



| | |
|--|--|
| opis proizvoda: | AQUALUX SHABBY CHIC je kredasta boja na bazi akrilnog polimera za dekoraciju drvenih površina i namještaja u „Shabby Chic“ izgledu. |
| područje namjene: | Dekoratívni premaz za drvene površine i namještaj. |
| asortiman proizvoda: | Shabby Chic nijanse: Bijela čipka, Siva misterija, Kraljevski šampanj, Puder roza, Zeleni malahit, Tirkizna zvijezda |
| svojstva proizvoda: | Proizvod je: Ekološki prihvatljiv Netoksičan Nezapaljiv |
| razrjeđivač: | Razrjeđivanje nije potrebno |
| izgled premaza: | Mat |
| izdašnost: | 8 – 10 m ² /l površine u 1 sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza. |
| potrošnja: | 0,10 l/m ² u jednom sloju |
| gustoća: | 1,40 – 1,50 kg/l, (HRN EN ISO 2811-1:2016) |
| viskozitet: | 2000 – 5000 mPa·s (20 °C) (HRN EN ISO 2555:2018), ovisno o nijansi |
| sadržaj nehlapivih tvari: | 50 – 52 % maseno, 40 – 42 % volumno (HRN EN ISO 3251:2019) |
| sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS): | HOS: A(d) 130 g/l; maks. 30 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008) |
| uvjeti rada: | Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %. |
| priprema podloge: | Prije upotrebe AQUALUX SHABBY CHIC treba dobro promiješati! Površina treba biti suha i čista, prethodno prebrušena i otprašena. |
| način nanošenja: | Nanijeti premaz u različitim smjerovima i debljinama nanosa, ovisno o željenom konačnom izgledu, u jednom sloju. Ostaviti da se osuši 1h, a zatim nježno pobrusiti željene dijelove finim brusnim papirom kako bi se nazirala podloga. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, a alat oprati vodom! Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku. |
| prijedlog dekoracije: | Odabrati dvije različite Aqualux Shabby Chic nijanse. Nanijeti prvu nijansu preko cijele površine kao podlogu koja će se kasnije nazirati. Kada se osuši, nanijeti drugu, kontrastnu nijansu u različitim smjerovima i nanosima. Međupremazni interval iznosi 1 h. Kada je premaz suh, prebrusiti željene dijelove površina (rubove, istaknute dijelove namještaja) i potom zaštititi površinu AQUALUX lazurnom ili AQUALUX lakom. |
| sušenje premaza: | Suh na dodir: 30 min/20 °C, uz 65 % relativnu vlažnost zraka; Potpuno suh: 1 h. |
| međupremazni interval: | 1 h / 20 °C, uz 65 % relativnu vlažnost zraka. |
| skladištenje: | Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C. |

Tehničke informacije

AQUALUX SHABBY CHIC

Dekoratívni premaz za drvo na bazi vode



| | |
|---|--|
| postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom: | Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču. |
| rok valjanosti: | U neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje. |
| napomena: | Proizvod nije zapaljiv! Proizvod ne smije smrznuti! Prije upotrebe, proizvod dobro protresti! |
| certifikati: | Za svaku proizvodnu šaržu, dostavlja se odgovarajuća dokumentacija. |
| kontrola kvalitete: | Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. |
| opće napomene: | <p>Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima podloge i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda, prije primjene, obavezno provjeriti na manjoj testnoj podlozi jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.</p> <p>Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.</p> |

listopad, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

