

TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE

gips-vapnena podložna žbuka

NAMJENA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova od porobetona, gletane ili filcane teksture
Samo za unutarnje radove. Ne primjenjuje se u vlažnim prostorijama (kupaonice i sl.)

SASTAV: gips, vapno, pijesak granulacije do 0,8 mm, aditivi

IZGLED: sivi prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 13279-1: B3/50/2

Tlačna čvrstoća (HRN EN 13279-2)	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13279-2)	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 13279-2)	$\geq 0.4 \text{ N/mm}^2$: SL: B
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 13279-1)	0,39 W/mK
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Minimalna debljina nanosa	5 mm-zid
Maksimalna debljina nanosa	10 mm-zid
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlaga)	2-3 h

POTROŠNJA: $1 \text{ kg/m}^2 / \text{mm}$

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Porobeton mora biti čist, čvrst, nesmrznut i temeljito otprašen.

Građevinska vlaga mora biti manja od 2,5%.

Instalaterske otvore kao i nestabilne podloge obavezno rabricirati staklenom mrežicom Samoborka SM 10 R. Prije početka radova postaviti pocinčane kutne profile GIPSOFIKSOM.

Porobeton imregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:1 neposredno 4-6 sati prije nanošenja TANKOSLOJNE ŽBUKE ZA POROBETONE.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće od 25 kg miješati sa cca 11 l vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

PRIMJENA:

TANKOSLOJNU ŽBUKU ZA POROBETONE nanositi u debljini od 5 do 10 mm, izravnati aluminijskom H letvom i zagladiti trapezastom letvom. Nakon djelomičnog očvršćivanja, žbuku navlažiti vodom i prema željenoj teksturi zafilcati spužvastim gleterom ili zagletati metalnim gleterom.

Pridrživati se uputa za primjenu žbukalica.

Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 10 minuta

Svježe ožbukane prostorije dobro prozračivati, naročito ako se prostorije griju zbog niskih temperatura
Prije završnih radova žbuka mora biti suha, stara 3-4 tjedna.

Završna obrada:

- unutarnje boje SPRINT, TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, POLAKRIL

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-03-007

	predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.
ALAT:	zidarska žlica, metalni gleter, aluminijska H letva, aluminijska trapez letva, gleter sa grubom i finom spužvom. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	vreća 25 kg i silosi
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseca
TRANSPORT:	Za vrijeme TANKOSLOJNU ŽBUKU ZA POROBETONE zaštititi od vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:****Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04**KONTROLA KVALITETE:**Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4
TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/0309, 01.07.2013.

svibanj 2025.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.