

KEMEPOX CINK PRIMER

VRSTA PROIZVODA	KEMEPOX CINK PRIMER je dvokomponentni temeljni premaz baziran na poliamidom otvrdnjavajućoj epoksidnoj smoli. Pigmentiran je cinkovim prahom.																								
ASORTIMAN	KEMEPOX CINK PRIMER-SIVI																								
RAZRJEĐIVAČ	Kemepox razrjeđivač																								
IZGLED PREMAZA	Mat																								
SVOJSTVA	Temeljni premaz u Epoksi – PUR sustavima. Epoksidna smola tvori žilav film otporan na mehanička oštećenja. Visoki udio cinkova praha čini premaz izuzetnim antikorozivnim temeljnim premazom. Premaz se nanosi na pjeskarene ili sačmarene željezne površine.																								
SUŠENJE	<table><tr><td>Temperatura podloge °C</td><td>Suh na dodir minuta</td><td>Suh sati</td><td>Min.međupr. interval sati</td><td>Maks.međup. interval dana</td></tr><tr><td>10</td><td>20</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td>20</td><td>15</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>30</td><td>10</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>-</td></tr></table>					Temperatura podloge °C	Suh na dodir minuta	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana	10	20	3	3	-	20	15	2	2	-	30	10	1,5	1,5	-
Temperatura podloge °C	Suh na dodir minuta	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana																					
10	20	3	3	-																					
20	15	2	2	-																					
30	10	1,5	1,5	-																					
SADRŽAJ SUHE TVARI	58 +/- 2%(volumno) 87 +/-2% (težinski)																								
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/L (2010.)proizvod sadrži maks: 450 g/L																								
OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM	Volumno - baza: kontakt = 7,5 : 1 Težinski – baza:kontakt = 27 : 1 Zamiješati barem 15 min prije korištenja radno vrijeme mješavine (pot life) 8 sata (20°C).																								
IZDAŠNOST	<table><tr><td colspan="2">Debljina suhog filma μm</td><td rowspan="2">Teoretska izdašnost m²/l</td></tr><tr><td>Suh</td><td>Mokar</td></tr><tr><td>Raspon debljina Tipična debljina 50 - 70 60</td><td>85 – 120 105</td><td>11,6 – 8,3 9,7</td></tr></table>					Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l	Suh	Mokar	Raspon debljina Tipična debljina 50 - 70 60	85 – 120 105	11,6 – 8,3 9,7												
Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l																							
Suh	Mokar																								
Raspon debljina Tipična debljina 50 - 70 60	85 – 120 105	11,6 – 8,3 9,7																							
PAKIRANJE	Komplet od 8,5 L (7,5 L komp.A + 1 L komp.B)																								
GUSTOĆA	2,9 kg/l (A+B)																								
PRIPREMA POVRŠINE	Zbog visokog sadržaja cinka zahtjeva se očišćenje površine do stupnja Sa 21/2 ili Sa 3 prema HRN EN ISO 12944/4.																								

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

NAČIN NANOŠENJA

Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine

**Podaci za bezračno
špricanje:**

Izlazni pritisak: 15 MPa
Otvor mlaznice: 0,018 – 0,027" (0,46 – 0,69 mm)
Kut mlaza: 30 - 80°

**GRANIČNI
ATMOSFERSKI UVJETI**

Okolišna temperatura min. +5 °C
Relativna vlažnost max. 85%
Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta

**PREPORUČLJIVI
ZAŠTITNI SUSTAV**

1 sloj 60 µm KEMEPOX AK temelj
Može se prekrivati sa epoksi međupremazima i/ili PUR ili epoksi pokrivnim premazima.
Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C

ROK VALJANOSTI

1 godina

**UVJERENJE O
KVALITETI PROIZVODA**

Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!