


Tehnička uputa**1K ELASTIČNA HIDROIZOLACIJA**

Spreмно za upotrebu



2 sloja



2 sloja

Sušenja na 20°C
2 sata

Namjena proizvoda: 1K ELASTIČNA HIDROIZOLACIJA je jednokomponentna trajnoelastična vodonepropusna membrana. Za primjenu na svim vrstama površina u stambenoj gradnji, u prostorijama koje su često izložene vlazi: kupaonice, tuš kabine, sanitarne prostorije, kuhinje. Ne koristiti kao završni sloj.

Karakteristike:

- Paropropusna
- Premošćuje pukotine
- Prikladno za horizontalne i vertikalne primjene

Tehničke karakteristike:Boja: crvena; Gustoća: 1,35-1,45 g/cm³

Način upotrebe: Podloga na koju se nanosi 1K ELASTIČNA HIDROIZOLACIJA treba biti čvrsta, čista, suha, otprašena, bez ulja i masnoća. Preporuča se sve podloge prethodno impregnirati razrijeđenom DUBINSKOM IMPREGNACIJOM. 1K ELASTIČNA HIDROIZOLACIJA se nanosi tvrdom četkom ili valjkom u 2 sloja pazeći da se osigura kontinuirani sloj preko cijele površine. Debljina jednog sloja je oko 1 mm. Drugi sloj se nanosi kada je prvi potpuno osušen (oko 2 sata). Nakon 24 sata od nanošenja drugog sloja mogu se polagati podne obloge. Da bi se osigurao kontinuirani vodonepropusni sloj između zida i poda, u kutevima te oko prolaza cijevi koristite diletacijsku traku. Položite diletacijsku traku u prvi sloj 1K ELASTIČNE HIDROIZOLACIJE te tako premažite drugi sloj.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 2 sata.**Potrošnja:** 1,3 kg/m²/mm**Preporučeni sustav:** 1-2 sloja razrijeđena DUBINSKA IMPREGNACIJA
1-2 sloja 1K ELASTIČNA HIDROIZOLACIJA**Skladištenje:** Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C.**Rok upotrebe:** 18 mjeseci