

# TERANIL MAX

disperzijska masa za gletanje

- NAMJENA:** fino gletanje unutarnjih zidova i stropova.  
Odlično popunjava manje šupljine, pukotine, ogrebotine i rupice u podlozi. Moguća izvedba reljefnih struktura.
- SASTAV:** polimerna disperzija, punila, aditivi
- IZGLED:** prirodno bijela pastozna masa pripremljena za ugradnju

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

### Prema HRN EN 15824:

Gustoća (HRN EN ISO 2811-1)	1,550 – 1,650 g/ml
Čvrstoća prionjivosti na mineralnu žbuku (HRN EN ISO4624):	> 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća prionjivosti (beton + UKG)	≥0,4 N/mm <sup>2</sup>
Vrijeme sušenja (20°C, 60% relativne vlage)	24 sata za debljinu sloja 3 mm
Kapilarna vodopojnost (HRN EN 1015-18):	W0
Koeficijent paropropusnosti μ (HRN EN 1015-19):	≤ 30
Toplinska provodljivost: (λ10,suho) (P=50% tablična vrijednost HRN EN 1745)	0,61 W/mK
Optimalna debljina nanosa	1,0 – 2,0 mm u jednom sloju
Maksimalna debljina nanosa	3,0 mm za dva sloja

**POTROŠNJA:** 1,5 – 1,8 kg/m<sup>2</sup>

### POSTUPAK:

#### Primjenjuje se na podlogama:

- beton star najmanje 2 mjeseca
- porobeton
- vapneno-cementne podložne žbuke VC 50, VC 40, UNIVA 30
- gips-vapnene podložne žbuke GV 10, INERO 20
- gipskartonske, gipsvlaknaste ploče
- vlaknocementne ploče

#### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti glatke, čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja, stare najmanje 21 dan.

Slabo upojne podloge i glatke betone impregnirati MINERALKVARC GRUNDOM 1 dan prije nanošenja TERANILA MAX.

Sve ostale podloge impregnirati sa UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim sa vodom u omjeru 1:1, 4-6 sati prije nanošenja TERANILA MAX.

#### PRIPREMA MATERIJALA:

TERANIL MAX prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži. Po potrebi razrijediti s vodom do konzistencije za ručno odnosno strojno nanošenje.

#### PRIMJENA:

TERANIL MAX nanositi ručno metalnim gleterom ili strojno u debljini najviše do 2 mm u jednom sloju i odmah fino zagladiti. Prije nanošenja drugog sloja, osušeni prvi sloj potrebno je prebrusiti finim brusnim papirom i otprašiti.

Ukupna debljina ne smije biti veća od 3 mm.

#### Završna obrada:

- unutarnje boje SPRINT TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, POLAKRIL, LATEKS KOLOR na potpuno suhu podlogu

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

metalni gleter, uređaj za strojno nanošenje, lopatica

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA  
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

**PAKIRANJE:**

kantica 1,5 kg; 6 kg; kanta 25kg

**SKLADIŠTENJE:**

u suhoj prostoriji, zaštićeno od sunca i smrzavanja

**ROK UPOTREBE:**

u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

**TRANSPORT:**

Za vrijeme transporta TERANIL MAX ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja.

Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:**

Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12. Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izlijevati u vode, kanalizaciju i tlo.

Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04

**Ambalaža:** Zbrinuti u reciklažno dvorište

**OZNAČAVANJE:**

Sadržaj hlapivih organskih spojeva:

HOS: A(a), 30g/l ; TERANIL MAX sadrži max.10 g/l

**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

TERANIL MAX je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1011, 11.06.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.